



产品介绍:

随着人们环保意识不断的提高,不仅要求墙面涂料实现水性化,也要求地坪涂装系统逐渐实现水性化以减少对环境的负面影响,然而地坪涂装系统的耐磨性是常规水性涂料无法实现的。公司开发了具有优异环保性能、兼具耐溶剂性及高耐磨强度的环氧水性地坪涂装系统。该系统的防水透气功能大大提升了系统对潮湿基层的适用性,是所有未做防水层、潮湿、但同时又有较高洁净度要求,需要涂刷环氧地坪涂装系统场所的理想选择。

适用范围:

- 电子、食品行业、医药行业、服装、烟草、停车场等行业厂房的地面
- 有水气、渗水、潮湿的一楼以下(包括地下室)的地面,如:超市、停车场、食堂餐厅、仓库等特殊场所

产品性能:

- 光泽 80
- 耐磨、硬度好
- 环保、防尘、防霉
- 无缝、便于清洁
- 耐水、耐油污、耐酸碱等一般化学腐蚀
- 固化性能会受温度、湿度影响,对潮湿地面有较好的粘接强度



环氧水性地坪

SC-EPW

产品说明

产品规格:

| | |
|-------|--|
| 包装 | 25 公斤 |
| 使用比例 | A 组份: B 组份 4 : 1 (组份) |
| 操作时间 | 25 分钟 (30°C) 35 分钟 (15°C) 40 分钟 (8°C) |
| 贮存与寿命 | A 组份 : 12 个月 (原装未开封) B 组份 : 12 个月 (原装未开封) 储存在 10°C - 30°C 之间。防止冻结。 |
| 单位用量 | 0.15 - 0.20 公斤 / 平方米 / 遍 (与工地现场的状况有非常大的关系) |

产品技术指标:

| 检验项目 | 指标值 |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 固体含量 (固化后) | ≥ 70% |
| 粘接强度 | ≥ 1.5 N/mm ² |
| 抗冲击性, Φ50MM, 500G 的钢球 @ 高 100CM | 涂膜无裂纹、无剥落 |
| 耐磨性 (750G/500R) | ≤ 0.030 grams |
| 防滑性 (干摩擦系数) | 60 BPN (BRITISH PENDULUM NUMBER) |
| 吸水性 | 0 ml |
| 湿膜厚度 (一层) | 200 微米 |
| 干膜厚度 (一层) | 160 微米 |
| 间隔施工时间 | 6-24 小时 @ 30°C |

产品养护时间:

| 描述 | 温度 (°C) | |
|------|---------|-------|
| | 25°C | 35°C |
| 行人 | 24 小时 | 18 小时 |
| 轻载 | 36 小时 | 30 小时 |
| 满载 | 48 小时 | 48 小时 |
| 整个养护 | 7 天 | 5 天 |