



聚氨酯亚克力地坪

SC-PA

产品说明



产品介绍:

聚氨酯亚克力地坪漆可用于户外混凝土地面或沥青地面的保护装饰，不但具备环氧地坪漆的附着力、耐磨性，还有室外地坪涂料必须具备的优良的耐户外老化性、稳定性。在满足环保性能前提下，对城市道路实现美化。具有优良耐老化性，能长期保持原有的颜色和光泽。

适用范围:

- 户外社区道路、公园道路的色彩分区美化
- 户外停车场地坪、户外广场地坪、户外运动场地坪
- 楼顶、墙面、体育看台、沥青路面翻新

产品性能:

- 耐候性能优 - 是中外公认的耐候树脂丙烯酸作主要成膜材料，并用耐候性、防腐性均优
- 使涂层的耐候性和保光性更优 - 保色性好
- 防腐性能优 - 涂层的耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性、耐海水性、耐油性、抗老化性能优异
- 装饰性能强 - 涂层丰满，平整光亮、耐磨擦、易去污、耐冲击，色彩多样，美观悦目
- 施工方便，常温固化 - 涂层既可在 5~40°C 条件下固化成膜，也可在 60~80°C 条件下烘烤 30 分钟成膜，对金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品均有良好附着力



聚氨酯亚克力地坪

SC-PA

产品说明

产品规格:

包装	25 公斤
使用比例	A 组份: B 组份 4 : 1 (组份)
操作时间	20 分钟 (30°C) 25 分钟 (15°C) 30 分钟 (8°C)
贮存与寿命	A 组份 : 12 个月 (原装未开封) B 组份 : 12 个月 (原装未开封) 储存在 10°C - 30°C 之间。防止冻结。
单位用量	0.15 - 0.20 公斤 / 平方米 / 遍 (与工地现场的状况有非常大的关系)

产品技术指标:

检验项目	指标值
固体含量 (固化后)	≥ 80%
粘接强度	≥ 1.5 N/mm ²
抗冲击性, Φ50MM, 500G 的钢球 @ 高 100CM	涂膜无裂纹、无剥落
耐磨性 (750G/500R)	≤ 0.030 grams
防滑性 (干摩擦系数)	60 BPN (BRITISH PENDULUM NUMBER)
吸水性	0 ml
湿膜厚度 (一层)	200 微米
干膜厚度 (一层)	160 微米
间隔施工时间	6-24 小时 @ 30°C

产品养护时间:

描述	温度 (°C)	
	25°C	35°C
行人	24 小时	18 小时
轻载	32 小时	30 小时
满载	48 小时	48 小时
整个养护	7 天	5 天